


**ADLER ABS Kantenaktivator****8315000210**


Předpříprava pro lakování ABS hran pro řemeslné a průmyslové použití.

**POPIS PRODUKTU****Všeobecné informace**

Rychleschnoucí speciální roztok na zlepšení přilnavosti nábytkových laků na ABS hranách.

**Oblasti použití**

- ABS hrany, které mají být povrchově upraveny nábytkovými laky ADLER
- Výrobek lze přelakovat ADLER laky na bázi vody i rozpouštědel.
- Používejte v kombinaci s vhodným vrchním nátěrovým systémem.
- Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

**ZPRACOVÁNÍ****Pokyny pro zpracování**

- Produkt před použitím důkladně protřepte.
- Navlhčete čistý mořící papír nebo celulózové rouno pomocí ADLER ABS Kantenaktivator 8315000210 a plastovou hranu přetřete mírným tlakem.
- Kvůli velkému množství plastů se doporučuje provést zkoušku přilnavosti.
- Kvůli různým vlastnostem ABS hran dostupných na trhu se doporučuje provést test snášenlivosti na původní hraně a zkontrolovat přilnavost laku (na povrchu a hranách) po uplynutí doby schnutí přes noc při pokojové teplotě.

**Doba schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat

10 až max. 30 min.

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Sušení závisí na tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti.

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikosti obalů**

1 l

---

**DALŠÍ INFORMACE**

---

**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 15 °C).

Okamžitě po použití nádobu pevně uzavřete.

---

**Bezpečnostně-technické informace**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu [www.adlercesko.cz](http://www.adlercesko.cz).

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle.

---