

Arova Spritzbeize

1014

Rozpúšťadlové moridlo na **hrubo-pórovité listnaté dreminy** na zvýraznenie pórov na priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rozpúšťadlové moridlo určené na aplikáciu striekaním s veľmi rýchlym schnutím a dobrou svetlostálosťou, pri použití nedochádza k zdvihnutiu drevných vlákien. Produkt je prelakovateľný vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi na lakovanie dreva v interiéri.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+



Oblasti použitia



- Na morenie hrubo-pórovitých listnatých drevin, ak sa má dosiahnuť obraz morenia so zvýraznenými pórmí bez zapracovania moridla do podkladu.
- Na nábytok, vnútorné vybavenie, obloženie stien.
- Produkt je v závislosti od použitia nábytkového laku vhodný na povrchy nábytku a vnútorného vybavenia v oblastiach použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Povrchy namorené Arova Spritzbeize 10901 ff sú prelakovateľné rozpúšťadlovými i vodouriediteľnými lakmi na drevo.
- Použitie v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt, prosím, pred použitím a počas spracovania dobre rozmiešajte.
- Teplota produktu, objektu a okolitého prostredia musí byť minimálne +15 °C.
- Dbajte na to, aby bolo moridlo rovnomerne nanosené!
- Možné je aj morenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless.
- Nanášajte rovnomerne a s malým prebytkom striekaním tak, aby povrchy vyzerali mierne vlhké a do požadovanej sýtosti.

02-23 (nahrádza 04-19) ZKL 1014

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

- Nevracajte späť do nádoby moridlo zo striekacej pištole, alebo znečistené dreveným prachom.
- Produkt zo striekacej pištole alebo znečistený dreveným prachom sa nesmie preliať späť do originálneho balenia.
- Typy dreva s malou savosťou vyžadujú menšie nánosy ako druhy dreva s výraznejšou savosťou.
- Rôzne druhy drevín, ako napr. dub obsahujú vodou rozpustné extraktívne látky, ktoré sa prelakovaním vodou riediteľnými lakmi aktivujú. Odporúčame preto pri lakovaní drevín s obsahom extraktívnych látok predzákladovanie s ADLER PUR-Primer2523.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 110 – Pracovná smernica pre morenie dreva.**
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Technológia nanášania



Spôsob nanášania	Nádobková pištoľ
Tryska (ø mm)	1,5
Striekací tlak (bar)	1,5 – 2,5
Množstvo na nanášanie (g/m ²)	cca 40 – 50
Výdatnosť na nános (m ² /l) ¹⁾	cca 8
¹⁾ výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní	

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nástreku.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



prelakovateľné rozpúšťadlovými lakmi	po cca 15 min.
prelakovateľné vodouriediteľnými lakmi	po 1 hodine

V prípade potreby je možné aj urýchlené sušenie.

Uvedené údaje sú orientačné. Schnutie je závislé od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



ADLER Waschverdünnung 80077 alebo ADLER Nitroverdünnung 80001

PODKLAD

Druhy podkladu

Hrubo-pórovité listnaté dreviny ako dub, jaseň, orech, mahagón atď.

Kvalita podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masntôt a dreveného prachu.

Príprava podkladu

zrornosťou P150 – P180

Brúsny prach – špeciálne z pórov – dôkladne odstrániť.

Pred morením neodporúčame drevo vodovať.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla

Rovnomerne a s miernym prebytkom naneste po rokoch dreva tak, aby povrchy vyzerali mierne vlhké.

Následná úprava povrchu

Arova Spritzbeize je možné prelakovať ako vodouriediteľnými, tak rozpúšťadlovými lakmi na nábytok. Pri svetlých farebných odtieňoch moridla odporúčame všeobecne použiť svetlostále laky, ako napr. Legnopur alebo Bluefin Resist. Pri použití nie svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.


V prípade bielo morených povrchov odporúčame pre dodatočné vyrovnanie prelakovať Legnopurom tónovaný s 1,0 – max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß 9035040114. Alternatívne je možné použiť laky na nábytok na báze vody, ako je Bluefin Top-Antiscratch, tónovaný 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß 9009040114. Pri striekaní sa vyhýbajte prekrývaniu!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

0,9 l; 4 l

Farebné odtiene/stupne lesku



Farblos 1014400100
(bezfarebný)

Weiß (biely)	1014043001	Nuss (orech)	1014043009
Hanf	1014043002	Palisander	1014043010
Honig	1014043003	Stein	1014043011
Rustikal	1014043004	Schwemmholz	1014043012
Kognak	1014043005	Alteiche	1014043013
Maron	1014043006	Olive	1014043014
Tabak	1014043007	Schwarz (čierny)	1014043015
Schilf	1014043008		

Všetky odtiene je možné vzájomne miešať a v prípade potreby zosvetliť produktom Arova Spritzbeize Farblos (bezfarebný) 1014400100.

V prípade silného zosvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva časom viesť k znateľnej zmene farebného odtieňa. Pri kontakte tekutého moridla s kovom sa zmení farebný odtieň.

Pred začiatkom morenia je potrebné previesť skúšku morenia na originálnej drevine a prelakovať príslušným lakom, aby sa mohol posúdiť výsledný farebný odtieň. Pre jednu zákazku používajte iba moridlo rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Nitro-Verdünnung 80001
Waschverdünnung 80077
Aduro Primer 2523
Bluefin Top-Antiscratch 2960
Legnopur G10 (hlboký mat) 26211 ff
Bluefin Resist 2963
Aqua-Tint 9009
Solva-Tint 9035

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zásadne je potrebné zamedziť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto sa dá zabezpečiť len odborným použitím vhodnej ochranej dýchacej masky (kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
