

Legno Wachs

7008

Univerzálny vosk na **povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia** na **domáce a remeselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Ľahko použiteľný, rýchloschnúci vosk na ošetrovanie tvrdého a mäkkého dreva. Dreveným častiam ošetreným týmto výrobkom dodáva elegantný matný efekt, ako aj zamatovo jemný pocit a príjemný pocit na dotyk. Antistatické. Tvrdenie prebieha absorpciou vzdušného kyslíka (oxidačné sušenie).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ofi. report (č.: 403.400)**
Klasifikované ako ťažko zápalné!
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na povrchovú úpravu mierne a bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb, obklady stien alebo drevené stropy.

Nie je vhodný na použitie na miestach, kde je striekajúca voda!

Účinné látky

Modifikované rastlinné oleje, vosky, benzín bez zápachu, bezolovnaté a bezkobaltové sušiace látky.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Produkt je pripravený na okamžité použitie.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanosený produkt nechať krátko pôsobiť a potom prebytok opatrne zotrieť bavlnenou handričkou alebo gázovým tampónom v smere drevných vlákien. V každom prípade sa musí zabrániť vytváraniu vrstvy!
- Kvôli možnému horšiemu odvetraniu zápachu produktu naneste na vnútorné časti nábytku iba jednu tenkú vrstvu tohto produktu.
- Vysušené povrchy sa vykefujú vyhladzovacou kefou (kombinácia vlákien a kože) alebo strojovou kefovacou jednotkou v smere štruktúry, aby sa vytvoril hodvábné lesklý povrch so zamatovo jemným povrchom.
- **Upozornenie:** Zaisťte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!

- **Pozor:** Pri tvrdom dreve a tropických drevinách bohatých na zložky sa musí vykonať skúšobné ošetrenie s Legno Wachs (7008).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte našu pracovnú normu **ARL 013 – Bezpečnostné opatrenia pri spracovaní oxidačných sušiacich olejov a voskov** a **ARL 160 – Pracovné normy pre oleje a vosky**.

Technika nanášania



| | Nádobková pištoľ | Natieranie | Valčekovanie | Vytieranie |
|--|------------------|------------|--------------|------------|
| Tryska Ø (mm) | 1,8 | | - | |
| Rozprašovací tlak (bar) | 2 - 3 | | - | |
| Výdatnosť na nános (m ² /l) | | 15 - 30 | | |
| Množstvo na nános (g/m ²) | 30 - 50 | | - | |

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



| | |
|--------------------|--------------|
| Následné ošetrenie | 6 hod. |
| Preschnuté | 7 deň/dni/-i |

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Legno-Reiniger (7003) alebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemne a hrubo pórovité listnaté dreviny, ihličnaté dreviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviny: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviny: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Triedená drevozina do Zrnitost' P180 – P220

**KROKY SPRACOVANIA****Základné ošetrovanie**

1 x Legno Wachs (7008)
Ak si želáte silnejšie zvýraznenie dreva, odporúčame Legno Öl (7006).

Medzibrúsenie

Ľahké prebrúsenie Brúsenie 280 – 360
Brúsny prach odstrániť.

**Konečná úprava**

1 x Legno Wachs (7008)

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie**

Čistite vodou, Clean-Möbelreiniger (7202) alebo jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Na mastné znečistenie použite Legno Reiniger (7003).

Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja.

Nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.

Ošetrovanie

Na oživenie a ošetrovacie práce naniesť 1 x Legno Wachs (7008) a odstrániť prebytočné množstvo.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

750 ml, 5 l

Súvisiace produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Öl (7006)
Legno Reiniger (7003)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.

GISCODE

Ö60

Technicko-bezpečnostné údaje

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochranej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Pri brúsení používajte ako osobné ochranné prostriedky protiprachový filter minimálne P2 proti brúsnemu a drevnému prachu.

Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
