



RENOVÁCIA DREVENÝCH PLÔCH V EXTERIÉRI PULLEX – SILNÝ V OCHRANE DREVA



S farbou v krvi.

OBLASŤ POUŽITIA:

drevené okná, vchodové dvere, ploty, drevostavby, podhľady a pergoly

RENOVÁCIA OKIEN A DVERÍ:

Pullex Renovier-Grund + Pullex Fenster-Lasur

RENOVÁCIA PLOTOV, ZÁBRADLÍ, DREVOSTAVIEB:

Pullex Renovier-Grund + Pullex Plus-Lasur |

Pullex Top-Lasur | Pullex Top-Mattlasur

RENOVÁCIA KRYCÍM NÁTEROM: Pullex Color



ČO ZÍSKATE SO SYSTÉMOM PULLEX?

- // vhodný pre tvorbu lazúrovacích, polokrycích a krycích povrchových úprav
- // veľmi dobré zosvetlenie tmavých drevnín
- // kompletná ochrana proti drevokazným škodcom (proti drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám, proti drevokaznému hmyzu)
- // možný výsledný farebný efekt drevených okien takmer totožný s farebným odtieňom ostatných častí exteriéru alebo naopak možnosť dať farebne vyniknúť Vaším oknám

- // vysoká výdatnosť produktov Pullex
- // hlboké vnikanie do dreva
- // dlhodobá UV ochrana vďaka jemným pigmentom
- // jednoduchá aplikácia
- // bez odlupovania
- // Pullex Top-Lasur a Pullex Top-Mattlasur sú tixotropné (pri aplikácii nestekajú)

AKO NA TO?

RENOVÁCIA DREVENÝCH OKIEN A DVERÍ

KROK 1: Predpríprava

Odlupujúce sa, nedržiace nátery jemne odstrániť škrabkou, prebrúsiť starý náter brúsnym papierom so zrnitosťou P60, potom P80 a následne brúsnym papierom so zrnitosťou P120.

KROK 2: Základovanie

ihličnaté dreviný: 1 – 2 x Pullex Renovier-Grund, sušenie cca 12 hod.

listnaté dreviný: 1 x Pullex Plus-Lasur, sušenie cca 12 hod

KROK 3: Vrchný náter

ihličnaté dreviný: 2 x Pullex Fenster-Lasur v želanom farebnom odtieni

listnaté dreviný: 2 x Pullex Fenster-Lasur v odtieni určenom pre listnanté dreviný





RENOVÁCIA PLOTOV, ZÁBRADLÍ, DREVOSTAVIEB



KROK 1: Predpríprava

Mosadznou kefov odstrániť odlupujúce sa, zosivené staré nátery, nečistoty a prach.
Ostré hrany prebrúsiť brúsnyim papierom so zrnitosťou P60 – P120.

KROK 2: Základovanie

1 x Pullex Renovier-Grund, silno savé povrchy základovať 2x spôsobom „mokrý do mokrého“ bez medzisušenia.
Pred aplikáciou vrchného náteru nechať sušiť min. 12 hod.

KROK 3: Vrchný náter

2 x Pullex Plus-Lasur | Pullex Top-Lasur | Pullex Top-Mattlasur vo zvolenom odtieni, čas medzisušenia
cca 12 hod., obzvlášť vhodné sú odtiene smrekovec, borovica, orech

FAREBNÉ MOŽNOSTI



Všetky Pullex produkty sú k dispozícii v mnohých štandardných odtieňoch. Vaše obľúbené odtiene je možné dotónovať pomocou miešacieho zariadenia Color4You. Technické listy produktov nájdete na našej stránke www.adler.sk.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Firma



S farbou v krvi.